



TIKKURILA

## TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA DO PODŁÓG DREWNIANYCH, PÓŁPOŁYSK / DO BARWIENIA

### OPIS

Wodorozcieńczalna poliuretanowa farba akrylowa.

### ZASTOSOWANIE

Podłogi, schody drewniane i betonowe w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi. Farba może być również stosowana do podłóg betonowych w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Do malowania podłóg drewnianych i betonowych wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony również do renowacyjnego malowania podłóg uprzednio malowanych farbą lub lakierem alkidowym lub epoksydowym.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

## TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

DANE TECHNICZNE	
<b>Baza</b>	baza A, baza C
<b>Kolorystyka</b>	Tikkurila Symphony, Tikkurila Feel the Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander Karty Kolorów: Tikkurila Symphony, Tikkurila Feel The Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Color Now 2022.
<b>Stopień połysku</b>	Półpołysk.
<b>Wydajność</b>	5–7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda
<b>Metody aplikacji</b>	Pędzel lub wałek.
<b>Czas schnięcia</b>	Pyłosuchość po ok. 15 minutach. Możliwość nakładania kolejnej warstwy po ok. 2 godz. Powłoka gotowa do lekkich obciążeń mechanicznych następnego dnia. Pełną twardość i ścieralność uzyskuje się po ok. 2 tygodniach od aplikacji. Niska temperatura powietrza i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia farby. W pierwszym tygodniu należy unikać układania na podłodze mebli lub ciężkich przedmiotów, które uniemożliwiają wysychanie, takich jak np. dywany.
<b>Gęstość (kg/l)</b>	Ok. 1.1–1.2 kg/l, ISO 2811
<b>Zawartość części stałych objętościowo (%)</b>	35
<b>LZO</b>	Kategoria A/i. Dopuszczalna zawartość LZO (2010) maks. 140 g/l. Produkt zawiera maks. 140 g/l LZO.
<b>Warunki przechowywania</b>	Chronić przez mrozem.
<b>Atest higieniczny</b>	TAK

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

# TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### Warunki aplikacji

Drewniana powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97%, temperatura powietrza, podłoża i farby co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

### Przygotowanie powierzchni

Surowe powierzchnie drewniane:

Usunąć cały brud, olej, kurz i tłuszcz.

Powierzchnie drewniane uprzednio malowane:

W celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i ewentualnie zawierających woski środków myjących, powierzchnie wcześniej malowane lub lakierowane należy zmyć środkiem czyszczącym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:5. Dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Ostrożnie przeszlifować powierzchnie i usunąć pył szlifierski.

Podłoża betonowe: Usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić. Zmyć uprzednio malowane powierzchnie środkiem czyszczącym, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić

### Malowanie

Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem.

Powierzchnie surowego drewna:

Zalecane jest nałożenie 1-2 warstw preparatu gruntującego Tikkurila Multistop na surowe powierzchnie drewniane. Następnie nałożyć 1-2 warstwy nierozcieńczonej farby Tikkurila Pontti Floor Paint 60. Najlepszy efekt izolacji uzyskuje się po dwukrotnym malowaniu farbą.

Powierzchnie wcześniej malowane lub lakierowane:

Produkt Pontti Floor Paint 60 aplikować bezpośrednio na powierzchnię 1-2 razy za pomocą syntetycznego pędzla.

Uwaga! Nakładać farbę wzdłuż na kilka desek na raz i dokonywać napraw po wyschnięciu farby. Farba jest szybko schnąca, więc należy odpowiednio zaplanować pracę, aby uniknąć efektu łuszczenia się.

Powierzchnie betonowe:

Pokryć jedną warstwą Tikkurila Pontti Floor Paint 60 rozcieńczoną 10% z wodą. Następnie na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego produktu. Do małych powierzchni użyć wałka z krótkim włosiem lub syntetycznego pędzla

### Uwaga

#### SZORSTKOWANIE POWIERZCHNI:

Aby zmniejszyć śliskość malowanej powierzchni, do 10 litrów nierozcieńczonej farby dodać jeden pojemnik 1/3 l specjalnego proszku antypoślizgowego. Wymieszać ręcznie. Chropowatej farby można używać do dwóch ostatnich warstw wykończeniowych.

Zszorstkowaną farbą można pomalować całą powierzchnię podłogi lub fragment odgradzony taśmą maskującą. Na przykład w przypadku schodów można dodać pasek antypoślizgowy na zewnętrznej krawędzi każdego stopnia.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

# TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

## Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą lub Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

## Instrukcja utrzymania

Świeżo malowana powierzchnia osiąga ostateczną odporność na zużycie i chemikalia po około 2 tygodniach od malowania. Należy unikać czyszczenia podłogi w tym czasie. Oczyszczyć powierzchnię szczotką, mopem lub szmatką do kurzu. Brudne powierzchnie można czyścić narzędziem do czyszczenia i neutralnym (pH 6–8) roztworem myjącym.

## OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Wskazówki BHP i PPOŻ

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Stosować rękawice ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: BIT.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.